

2K MAALIN SEKOITUS- JA KÄYTTÖOHJEET.

MUISTA TURVALLINEN TYÖSKENTELY.

KÄYTÄ ASIANMUKAISIA SUOJARUSTEITA SEKÄ HENGITYSSUOJAIMIA.

KÄSITELTÄVÄT PINNAT.

MAALAA VAIN KARHENNETTUJA SEKÄ PUHDISTETTUJA PINTOJA.

SEKOITUSSUHDE:

MAALI 3:1 KOVETE (TILAVUUS)

TARVITTAESSA OHENNETAAN MAALAUSMENETelmäSTÄ RIIPPUEN.

SUUTIN SUOSITUS:

1.5-1.7MM HVLP

RUISKUTUSPAINE:

2-3 BAR

KERROSTEN LUKUMÄÄRÄ:

2 RISTIVEDOIN

KUIVATUSAIKA KERROSTEN VÄLILLÄ:

15 MIN.

SEOKSEN KÄYTTÖAIKA:

2 TUNTIA

- 1. SEKOITA MAALI SEKÄ KOVETE HUOLELLISESTI 2 MINUUTIN AJAN.**
- 2. OHENNA TARVITTAESSA JA SEKOITA UDESTAAN.**
- 3. SUODATA SEOS VÄRISIHILLÄ (125 MICRON) ENNEN KÄYTTÖÄ.**
- 4. MAALAA 2 KERROSTA RISTIVEDOIN 15MIN. VÄLIKUIVATUSAJALLA.**
- 5. PUHDISTA MAALAUSVÄLINEET SIIHEN SOVELTUVALLA AINEELLA (ESIM. OHENNE).**

KUIVUMISAJAT

PÖLYKUIVA 10 MIN. 20°C.

KOSKETUSKUIVA 2 TUNTIA 20°C.

LÄPIKUIVA 24 TUNTIA 20°C.

KEMIALLINEN KESTO 7 VUOROKAUTTA.

2K MAALI

LIUOTINOHENTEINEN

RASKAAN KALUSTON MAALI.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.